



## 软片 NSI-4610

### ◆ 应用领域：

适用于涤棉、纯棉、粘胶纤维织物的柔软手感整理，经其整理后，织物具有很好的平滑性和蓬松柔软性，与其它常用纺织印染助剂的配物性较好。

### ◆ 主要成份：

脂肪酸有机胺聚合物

### ◆ 物化指标：

外观：浅黄色片状

离子性：弱阳离子

pH 值：5-6

溶解性：易溶于水

### ◆ 性能特点及用途：

适用于纤维素纤维及其混纺织物织物的柔软整理，可赋予织物更好的滑爽和蓬松柔软性能，且具有一定的亲水性，但避免与强碱性物质及阴离子性助剂共用。本品建议开稀使用，需预先稀释成10%含量的溶液。

### ◆ 开稀方法：

将一定量去离子水加入容器内，加入软片，中等速度搅拌升温80度，使软片充分分散均匀无颗粒，然后低速搅拌降温并补充到所需水量，过滤罐装即可。

### ◆ 使用方法：

浸渍法、浸轧法工艺均可。

一般浸轧法10—50克/升，浸渍法3—5%(o.w.f)，HAC调PH值为6—6.5为宜，烘干即可。烘后进行130—160℃的高温短焙可明显增加手感和耐洗效果，具体工艺应根据试验酌情调整。

### ◆ 包装及储存：

25 kg 塑料编织袋，室温保存，避免阳光直射，本产品应放在阴凉通风仓库放置，室温密闭容器中储存期为 12 个月。